

## استخدام خبث أفران القوس الكهربائي بمجمع الحديد والصلب كبديل للركام في الخرسانة الأسمنتية (خرسانة الرصف الصلب)

عطية محسن الضلعة<sup>1\*</sup>، محمود الزعيلك<sup>2</sup>، علي الزين<sup>3</sup>

<sup>1</sup> قسم الهندسة المدنية والمعمارية، كلية العلوم التقنية، مصراتة، ليبيا، [ateiam@yahoo.com](mailto:ateiam@yahoo.com)

<sup>2</sup> قسم الهندسة المدنية والمعمارية، كلية العلوم التقنية، مصراتة، ليبيا، [losd.2030@gmail.com](mailto:losd.2030@gmail.com)

<sup>3</sup> قسم الهندسة المدنية والمعمارية، كلية العلوم التقنية، مصراتة، ليبيا، [atia@lfsd.org.ly](mailto:atia@lfsd.org.ly)

### الملخص

يتناول هذا البحث دراسة تأثير استخدام خبث أفران القوس الكهربائي بمصنع الحديد والصلب بمصراتة على خواص الخرسانة الأسمنتية (خرسانة الرصف الصلب)، وذلك باستخدام الخبث كبديل للركام الخشن والناعم الطبيعي المستخدم في الخرسانة وبنسبة 100% من الخبث بدلاً من الركام الطبيعي، ومن أهم أسباب دراستنا للموضوع هو محاولة الاستفادة من الكميات الكبيرة من الخبث الناتج من صناعة الحديد والصلب بمصنع مصراتة، ونحاول في هذه الدراسة توفير بديل للركام الطبيعي مما يوقف استنزاف الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة وهو اسمي أهداف التنمية المستدامة. ونحاول في هذه الدراسة أيضاً إيجاد حلول لأكوام الخبث التي تشغل مساحات شاسعة من الأرض، وبالنسبة لمنهجية البحث أولاً جمعنا عينات الخبث من مقر المصنع ثم أجرينا عملية التكسير والتدرج بالمناخل ومن ثم أجرينا الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية، ثم قمنا بتجهيز الخلطات الاسمنتية حسب التصاميم المعتمدة لدى شركة الأشغال العامة وحسب المواصفات الليبية وبرتت مختلفة: (C15, C25, C30, C35, C40, C45) والتي كان الخبث بديلاً للركام الخشن والناعم حيث تم عمل عدد ستة مكعبات خرسانية لكل رتبة من الرتب، ثم أجريت عليه الاختبارات بعد (7 أيام و28 يوم) بعد غمر العينات في الماء ومقارنة نتائج اختبار الخواص الأساسية للخرسانة، في الحالة اللدنة والحالة المتصلدة، لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة من الخبث في الخرسانة الاسمنتية المستخدمة في الرصف الصلب، وقد خلصنا في هذه الدراسة لعدد النتائج أهمها النسبة العالية للامتصاص وكذلك أن مقاومة الخبث للبري أعلى من مقاومة الركام الطبيعي وكذلك لاحظنا ازدياد مقاومة الضغط عن الرتبة المصممة لها وخاصة في الرتب الصغيرة، كما لاحظنا أن الوزن النوعي للخبث أكبر من الوزن النوعي للركام الطبيعي وقد يرجع ذلك لوجود عنصر الحديد في الخبث مما يكسبه وزناً أثقل ومن خلال هذه النتائج وغيرها نوصي باستخدام الخبث في الرصف الصلب بسبب مقاومته الجيدة للبري والصدم والتهشيم.

\*البريد الإلكتروني للمرسل: [ateiam@yahoo.com](mailto:ateiam@yahoo.com)

### 1. المقدمة

مع التقدم العلمي والصناعي في العالم، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وكذلك الزيادة في الطلب علي بناء المساكن وشق الطرق وفتح المسارات وغيرها من المتطلبات، وهذه الزيادة في ظل تزايد

الاحتياجات، وارتفاع مستوى الرفاهية بكل أنواعها، أدّى ذلك إلى استنزاف الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها، مما يحتم على الباحثين البحث عن مصادر مستدامة للموارد بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية والحصول على بدائل كافية وتفي بالاحتياجات، وبالرجوع إلى بيانات الشركة العامة للحديد والصلب، تبين لنا وجود كميات كبيرة من خبث الحديد، وهي تتزايد يوماً بعد يوم، وهذا الخبث ينتج من صناعة الحديد والصلب، بطريقة أفران القوس الكهربائي، علماً بأن مخزون الشركة من الخبث يصل إلى 2,900,000 طن تقريباً، وكل سنة يتزايد هذا المخزون بحوالي 100,000 طن، وقد سعينا في هذا البحث إلى دراسة إمكانية استخدام خبث أفران القوس الكهربائي بمجمع الحديد والصلب كبديل للركام في الخرسانة الأسمنتية (خرسانة الرصف الصلب)، بما يضمن إفراغ المساحات الشاسعة من الأرض التي يشغلها الخبث، وكذلك وقف الاستنزاف في موارد الركام الطبيعي وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة. وحسب الدراسات السابقة فإن الخبث الناتج من أفران القوس الكهربائي في أغلبه يتكون بشكل أساسي من الجير الحي والسليكا [3]، كما أن الوزن النوعي لركام الخبث أكبر من الوزن النوعي للركام الطبيعي، كما تقل نسبة امتصاص الماء للخرسانة عند استخدام ركام الخبث، كما أن ركام الخبث يكون أكثر صلادة من الركام الطبيعي، وأن استخدام الخبث يعطي مقاومة ضغط كبيرة مقارنة بالخرسانة ذات الركام الطبيعي [4]، كما أن معامل التهشيم ومقاومة البري للخبث أقوى من ركام الحجر الجيري، كما تقل نسبة الامتصاص للخرسانة بزيادة نسبة الخبث في الخلطة [5]، ومن خلال مراجعتنا للدراسات السابقة لاحظنا أنه لا يوجد أي بحث منشور لدراسة استخدام الخبث كبديل كامل للركام الخشن والناعم في الخرسانة الأسمنتية (خرسانة الرصف الصلب). وهذا ما يزيد من أهمية بحثنا هذا، ويمكن تلخيص المشكلة التي يعالجها هذا البحث في إمكانية الاستفادة من المخلفات الناتجة من أفران القوس الكهربائي بمصنع الحديد والصلب مصراتة، وكذلك معالجة الهدر المفرط في الموارد الطبيعية من الركام الطبيعي الخشن والناعم، أما أهداف البحث فتتلخص في تقليل أضرار خبث الحديد على البيئة من خلال شغله لمساحات كبيرة. إضافة إلى تعويض النقص الذي تعاني منه منطقة مصراتة، في توفير ركام ذو خواص جيدة. وكذلك الاستفادة من الخبث في تحسين خواص الخرسانة. بدون إهمال المساهمة للبحث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مساهمته حفظ الموارد الطبيعية وعدم استنزافها. وكل ما سبق يبرز الأهمية العلمية للبحث، إضافة إلى قلة الأبحاث المنشورة عن خبث مصنع الحديد والصلب مصراتة وعدم وجود أي دراسة لإمكانية استخدام الخبث كبديل كامل للركام الخشن والناعم في خرسانة الرصف المرن وخرسانة الرصف الصلب. إضافة إلى النتائج التي توصلنا إليها والتي من أهمها أن مقاومة الضغط والانكماش للخرسانة المصنعة من ركام الخبث كانت متفوقة على الخرسانة المصنعة من الركام الطبيعي.

## 2. المواد والطرق

يعتبر خبث الحديد منتج ثانوي لعملية تصنيع الحديد والصلب، وهو عبارة عن الشوائب الناتجة من عملية إنتاج الصلب، أو من الأكاسيد، مثل: أكسيد الكالسيوم، الألومنيوم، والماغنيسيوم ..... إلخ، والمكونة نتيجة صهر المواد الأولية: (الخرقة - الحديد الاسفنجي - الإضافات)، حيث تعتمد صناعة الحديد والصلب بمصنع الحديد والصلب بمصراتة، على تقنية الأفران الكهربائية، ويتم بالإضافة إلى المادة الخام، إضافة بعض المواد الأخرى، لغرض حماية بطانة الفرن من التلف، وفصل الشوائب عن الحديد عند درجة الانصهار، وهذه المواد هي الحجر الجيري، أو الحجر الجيري (الدولوميتي) التي تضاف إلى الفرن عند وجود مكورات الحديد. وتكون درجة الحرارة التي يتكون عندها ما يسمى بالخبث (Slag) حوالي: 1400-1600 درجة مئوية [1].

ولإجراء هذه الدراسة تم أخذ العينات من خبث أفران القوس الكهربائي لمجمع الحديد والصلب، وقد تم إجراء عدد من الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية على الخبث وهي (التدرج الحبيبي \_ الوزن النوعي ونسبة الامتصاص \_ لوس أنجلس \_ التهشيم \_ الصدم) وثم مقارنة هذه النتائج، مع الحدود

المسموح بها بالموصفات القياسية المستخدمة والمعتمدة من شركة الاشغال العامة، ومقارنتها مع الركام الطبيعي المستخدم من الشركة العامة للطرق والجسور، لمعرفة مستوى جودة خواص الركام الناتج من الخبث، وتأثيره علي خواص الخرسانة، كما تم عمل ستة خلطات اسمنتية من نوع مقاومة الضغط C15، C25، C30، C35، C40، C45، ولعدد ستة مكعبات من كل خلطة، وتم استبدال الركام الطبيعي الخشن والناعم بركام خشن وناعم من الخبث الناتج من صناعة أفران القوس الكهربائي، ونسبة 100% وتم اعداد الخلطات الخرسانية وتم إجراء اختبار الهبوط على الخلطات ووضعها في قوالب عددها 36 قالب بحجم (15\*15\*15 سم) لاختبار الضغط بواقع 6 مكعبات لمقاومة الضغط لكل خلطة، واجرينا الاختبار الميكانيكي للضغط بعد (7 أيام و28 يوم) بعد غمر العينات في الماء. ومقارنة نتائج اختبار الخواص الأساسية للخرسانة، في الحالة اللدنة والحالة المتصلدة، لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة من الخبث في خرسانة الرصف الصلب.

تم تنفيذ هذا المشروع في عدة أماكن بمدينة مصراتة وهي كالتالي:

- كلية العلوم التقنية.
- شركة الطرق والجسور.
- شركة الرباط للاستشارات والاعمال الهندسية.
- شركة المنتهى للأعمال الهندسية.
- شركة الموقع للاستشارات والخدمات الهندسية.
- مصادر المواد الخام:
- 1. مادة الخبث (الخشن والناعم) من مصنع الحديد والصلب.
- 2. الاسمنت من مصنع الإتحاد العربي بمدينة زليتن.
- 3. مياه حلوة من مصنع الفرات.
- 4. Sika Arstep extra 120 من شركة إعمار الأماكن.
- كميات المواد المستخدمة لكل خلطة:

جدول 1. يبين كميات المواد المستخدمة لكل خلطة

| اسم الخلطة | الاسمنت<br>(كجم) | الركام الخشن<br>مادة الخبث<br>(كجم) | الركام الناعم<br>مادة الخبث<br>(كجم) | الماء<br>(بالتر) | السيكا<br>(بالجرام) |
|------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| C15        | 5.9              | 27.37                               | 15.82                                | 4.13             | -                   |
| C25        | 7.9              | 25.98                               | 15.02                                | 4.37             | 0.038               |
| C30        | 8.2              | 26.17                               | 15.13                                | 4.13             | 0.041               |
| C35        | 8.7              | 26.14                               | 15.11                                | 4.25             | 0.043               |
| C40        | 8.9              | 26.01                               | 15.03                                | 4.02             | 0.047               |
| C45        | 9.2              | 25.69                               | 14.85                                | 4.13             | 0.047               |

## الرصف الصلب:

الرصف الصلب أو الرصف الخرساني، يتكون من بلاطة خرسانية يتراوح سمكها ما بين (15-30) سم، وقد يصل في بعض الأحيان الي (35) سم، وهذه البلاطة تتألف من طبقة واحدة مصبوبة على تربة أو على أساس من التربة المثبتة (أساس حبيبي) أو طبقة من الخرسانة الإسمنتية الضعيفة. كما يفصلها عن بعضها فواصل تمدد وانكماش طولية وعرضية، وذلك لتفادي حدوث أي انكماش في طبقة الرصف الخرساني، وذلك لتفادي حدوث الالتواء الذي يحدث نتيجة تغيرات في درجات الحرارة، والتي تملأ بمواد خاصة لمنع نزول ماء المطر الي تربة الأساس، كما تملأ بمواد مرنة في أسفلها يعلوها مواد ذات ليونة، وذلك لمنع الأحجار الصغيرة وغيرها من النزول في الفواصل والتسبب في كسر الحواف العليا للفاصل. ويشترط في الرصف الصلب، ان لا تكون البلاطة الخرسانية ملاصقة للسطح الترابي، وان لا تهبط بهبوطه، كما يحدث في الرصف المرن، أي أن جسم التبليط هو أساس السطح في وقت واحد. وان الغرض من انشاء الطرق الخرسانية، هو نفس الغرض الذي أنشئ من أجله أي طريق من مادة أخرى، وهو توزيع الأحمال، بحيث لا يزيد الجهد الناتج من الأحمال عن جهد التأسيس، وبسبب القوة والصلابة التي تتميز بها الخرسانة وجسائها العالية، فإن الاحمال تتوزع على مساحة واسعة نسبيا.

## أنواع الرصف الصلب:

1. خالي من مواد التسليح
2. النوع بسيط التسليح
3. النوع المستمر التسليح
4. التبليط الصلب مسبق الاجهاد

## 3. النظريات والحسابات

في هذه الدراسة تم اعتماد البروتوكول المعتمد بالمواصفات الفنية العامة لأنشاء ورصف الطرق (المستند الأول والثاني والثالث والرابع للشركة العامة للطرق والجسور) حيث اجريث الاختبارات وحساباتها وفقا لذلك.

## أولاً: التحليل الكيميائي للخبث:

أجري التحليل الكيميائي للخبث، في مختبر مصنع الحديد والصلب بمصراته، لمعرفة المركبات الكيميائية للخبث، وتم إجراء التحاليل باستخدام جهاز الامتصاص الذري ATOMIC ABSORPTION الموجود بالمصنع، والجدول التالي: يبين نسب المركبات الكيميائية لخبث مصنع الحديد والصلب بمصراته [2].

جدول 2. يبين المركبات الكيميائية للخبث


| رقم العينة<br>المركب | 19/017 | 20/017 | 21/017 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| SiO2%                | 18.29  | 19.56  | 23.85  |
| CaO%                 | 36.71  | 35.96  | 28.36  |
| T.Fe%                | 33.51  | 39.09  | 27.92  |

|      |      |      |                                  |
|------|------|------|----------------------------------|
| 1.03 | 3.81 | 3.42 | MnO%                             |
| 4.62 | 6.08 | 6.23 | AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> % |
| 5.50 | 7.10 | 6.14 | MgO%                             |
| 0.18 | 0.13 | 0.15 | P%                               |

## ثانياً: اختبار التحليل المنخلي لركام الخبث:


جدول 3. يبين نتائج اختبار التحليل المنخلي لخطة C15

| رقم المنخل (مم) | وزن المحجوز (جم) | وزن المحجوز التراكمي (جم) | نسبة المحجوز التراكمي % | نسبة المار % | حدود المواصفات الليبية رقم (2002-251) |
|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 37.5            | 0                | 0                         | 0                       | 100          | 100                                   |
| 19              | 1079.6           | 1079.7                    | 2.5                     | 97.5         | 100-95                                |
| 14              | 7859.9           | 8939.6                    | 20.7                    | 79.3         | -                                     |
| 10              | 7471.3           | 16411                     | 38                      | 62           | -                                     |
| 5               | 7341.7           | 23753                     | 55                      | 45           | 55-35                                 |
| 2.36            | 3614.7           | 27367                     | 63.37                   | 36.63        | -                                     |
| 1.18            | 4417.9           | 31785                     | 73.6                    | 26.4         | -                                     |
| 0.6             | 1684.3           | 33470                     | 77.5                    | 22.5         | 35-10                                 |
| 0.3             | 3994.8           | 37464                     | 86.75                   | 13.25        | -                                     |
| 0.15            | 3994.8           | 41459                     | 96                      | 4            | 8-0                                   |
| 0.075           | 1727.5           | 43187                     | 100                     | 0            | -                                     |




شكل 1 يوضح منحنى التدرج الحبيبي لعينة الركام C15

| رقم المنخل<br>(مم) | وزن المحجوز<br>(جم) | وزن المحجوز<br>التراكمي (جم) | نسبة المحجوز<br>التراكمي % | نسبة<br>المار % | حدود المواصفات الليبية<br>رقم (2002-251) |
|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 37.5               | 0                   | 0                            | 0                          | 100             | 100                                      |
| 19                 | 1025                | 1025                         | 2.5                        | 97.5            | 100-95                                   |
| 14                 | 7462.3              | 8487.3                       | 20.7                       | 79.3            | -                                        |
| 10                 | 7093.3              | 15581                        | 38                         | 62              | -                                        |
| 5                  | 6970.3              | 22551                        | 55                         | 45              | 55-35                                    |
| 2.36               | 3431.8              | 25983                        | 63.37                      | 36.63           | -                                        |
| 1.18               | 4194.5              | 30177                        | 73.6                       | 26.4            | -                                        |
| 0.6                | 1599.1              | 31776                        | 77.5                       | 22.5            | 35-10                                    |
| 0.3                | 3792.6              | 35569                        | 86.75                      | 13.25           | -                                        |
| 0.15               | 3792.6              | 39362                        | 96                         | 4               | 8-0                                      |
| 0.075              | 1640.1              | 41002                        | 100                        | 0               | -                                        |




شكل 2 يوضح منحنى التدرج الحبيبي لعينة الركام C25

| رقم المنخل (مم) | وزن المحجوز (جم) | وزن المحجوز التراكمي (جم) | نسبة المحجوز التراكمي % | نسبة المار % | حدود المواصفات الليبية رقم (2002-251) |
|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 37.5            | 0                | 0                         | 0                       | 100          | 100                                   |
| 19              | 1032.4           | 1032.4                    | 2.5                     | 97.5         | 100-95                                |
| 14              | 7515.9           | 8548.4                    | 20.7                    | 79.3         | -                                     |
| 10              | 7144.3           | 15693                     | 38                      | 62           | -                                     |
| 5               | 7020.4           | 22713                     | 55                      | 45           | 55-35                                 |
| 2.36            | 3456.5           | 26170                     | 63.37                   | 36.63        | -                                     |
| 1.18            | 4224.6           | 30394                     | 73.6                    | 26.4         | -                                     |
| 0.6             | 1610.6           | 32005                     | 77.5                    | 22.5         | 35-10                                 |
| 0.3             | 3819.9           | 35825                     | 86.75                   | 13.25        | -                                     |
| 0.15            | 3819.9           | 39645                     | 96                      | 4            | 8-0                                   |
| 0.075           | 1651.8           | 41297                     | 100                     | 0            | -                                     |




شكل 3 يوضح منحنى التدرج الحبيبي لعينة الركام C30

| رقم المنخل<br>(مم) | وزن المحجوز<br>(جم) | وزن المحجوز<br>التراكمي (جم) | نسبة المحجوز<br>التراكمي % | نسبة<br>المار % | حدود المواصفات الليبية<br>رقم (2002-251) |
|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 37.5               | 0                   | 0                            | 0                          | 100             | 100                                      |
| 19                 | 1031.2              | 1031.2                       | 2.5                        | 97.5            | 100-95                                   |
| 14                 | 7507.4              | 8538.6                       | 20.7                       | 79.3            | -                                        |
| 10                 | 7136.1              | 15675                        | 38                         | 62              | -                                        |
| 5                  | 7012.4              | 22687                        | 55                         | 45              | 55-35                                    |
| 2.36               | 3452.6              | 26140                        | 63.37                      | 36.63           | -                                        |
| 1.18               | 4219.8              | 30359                        | 73.6                       | 26.4            | -                                        |
| 0.6                | 1608.7              | 31968                        | 77.5                       | 22.5            | 35-10                                    |
| 0.3                | 3815.6              | 35784                        | 86.75                      | 13.25           | -                                        |
| 0.15               | 3815.6              | 39599                        | 96                         | 4               | 8-0                                      |
| 0.075              | 1649.9              | 41249                        | 100                        | 0               | -                                        |




شكل 4 يوضح منحنى التدرج الحبيبي لعينة الركام C35

| رقم المنخل (مم) | وزن المحجوز (جم) | وزن المحجوز التراكمي (جم) | نسبة المحجوز التراكمي % | نسبة % المار | حدود المواصفات الليبية رقم (2002-251) |
|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 37.5            | 0                | 0                         | 0                       | 100          | 100                                   |
| 19              | 1025.9           | 1025.9                    | 2.5                     | 97.5         | 100-95                                |
| 14              | 7468.6           | 8494.6                    | 20.7                    | 79.3         | -                                     |
| 10              | 7099.3           | 15594                     | 38                      | 62           | -                                     |
| 5               | 6976.2           | 22570                     | 55                      | 45           | 55-35                                 |
| 2.36            | 3434.7           | 26005                     | 63.37                   | 36.63        | -                                     |
| 1.18            | 4198.1           | 30203                     | 73.6                    | 26.4         | -                                     |
| 0.6             | 1600.4           | 31803                     | 77.5                    | 22.5         | 35-10                                 |
| 0.3             | 3795.9           | 35599                     | 86.75                   | 13.25        | -                                     |
| 0.15            | 3795.9           | 39395                     | 96                      | 4            | 8-0                                   |
| 0.075           | 1641.5           | 41037                     | 100                     | 0            | -                                     |



شكل 5 يوضح منحنى التدرج الحبيبي لعينة الركام C40

| رقم المنخل<br>(مم) | وزن المحجوز<br>(جم) | وزن المحجوز<br>التراكمي (جم) | نسبة المحجوز<br>التراكمي % | نسبة<br>المر % | حدود المواصفات الليبية<br>رقم (2002-251) |
|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 37.5               | 0                   | 0                            | 0                          | 100            | 100                                      |
| 19                 | 1013.5              | 1013.5                       | 2.5                        | 97.5           | 100-95                                   |
| 14                 | 7378.4              | 8391.9                       | 20.7                       | 79.3           | -                                        |
| 10                 | 7013.5              | 15405                        | 38                         | 62             | -                                        |
| 5                  | 6891.9              | 22297                        | 55                         | 45             | 55-35                                    |
| 2.36               | 3393.2              | 25691                        | 63.37                      | 36.63          | -                                        |
| 1.18               | 4147.3              | 29838                        | 73.6                       | 26.4           | -                                        |
| 0.6                | 1581.1              | 31419                        | 77.5                       | 22.5           | 35-10                                    |
| 0.3                | 3749.9              | 35169                        | 86.75                      | 13.25          | -                                        |
| 0.15               | 3749.9              | 38919                        | 96                         | 4              | 8-0                                      |
| 0.075              | 1621.6              | 40541                        | 100                        | 0              | -                                        |



شكل 6 يوضح منحنى التدرج الحبيبي لعينة الركام C45

## ثالثاً: اختبار الوزن النوعي ونسبة الامتصاص لركام الخبث:

جدول 9. يبين نتائج الوزن النوعي ونسبة الامتصاص لركام الخبث

مقاس الركام: (20-10) مم

| No                              | 1     | 2      |                     |
|---------------------------------|-------|--------|---------------------|
| وزن العينة جافة (g)             | 655.5 | 1812.5 | a                   |
| وزن العينة مشبعة جافة السطح (g) | 678.5 | 1859.5 | b                   |
| وزن العينة مغمورة في الماء (g)  | 450   | 1244.5 | c                   |
| الوزن النوعي (جاف السطح)        | 2.869 | 2.9472 | $sd=a/(b-c)$        |
| الوزن النوعي (مشبع جاف السطح)   | 2.969 | 3.0236 | $ss=b/(b-c)$        |
| الوزن النوعي الظاهري            | 3.19  | 3.191  | $sa=a/(a-c)$        |
| نسبة الامتصاص                   | 3.509 | 2.5931 | $a=((b-a)/a)*100\%$ |

جدول 10. يبين نتائج الوزن النوعي ونسبة الامتصاص لركام الخبث

مقاس الركام: (10-3) مم


| No                              | 1     | 2      |                     |
|---------------------------------|-------|--------|---------------------|
| وزن العينة جافة (g)             | 1257  | 981    | a                   |
| وزن العينة مشبعة جافة السطح (g) | 1297  | 1018.5 | b                   |
| وزن العينة مغمورة في الماء (g)  | 863.5 | 674.5  | c                   |
| الوزن النوعي (جاف السطح)        | 2.9   | 2.8517 | $sd=a/(b-c)$        |
| الوزن النوعي (مشبع جاف السطح)   | 2.992 | 2.9608 | $ss=b/(b-c)$        |
| الوزن النوعي الظاهري            | 3.194 | 3.2007 | $sa=a/(a-c)$        |
| نسبة الامتصاص                   | 3.182 | 3.8226 | $a=((b-a)/a)*100\%$ |

#### رابعاً: اختبار الوزن النوعي ونسبة الامتصاص لركام الخبث الناعم:

جدول 11. يبين نتائج الوزن النوعي ونسبة الامتصاص لركام الخبث الناعم

مقاس ( 0.075 – 0.15 – 0.6 ) مم

| No                                         | 1                | 2     | 3     |       |
|--------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| وزن العينة جافة (a)                        | 190.9            | 191.5 | 191   | (g)   |
| وزن العينة مشبعة جافة السطح (b)            | 196.6            | 197.2 | 197   | (g)   |
| وزن العينة مغمورة في الماء (c)             | 459.8            | 463.8 | 435   | (g)   |
| وزن البنكوميتر + العينة + مملوء بالماء (d) | 585.4            | 589.2 | 560   | (g)   |
| الوزن النوعي (جاف السطح)                   | sd=a/(b+c-d)     | 2.691 | 2.67  | 2.675 |
| الوزن النوعي (مشبع جاف السطح)              | ss=b/(b+c-d)     | 2.77  | 2.748 | 2.756 |
| الوزن النوعي الظاهري                       | sa=a/(c+a-d)     | 2.924 | 2.899 | 2.909 |
| نسبة الامتصاص                              | a=((b-a)/a)*100% | 2.96  | 2.992 | 3.007 |



شكل 7 يوضح نسبة الامتصاص لعينات ركام الخبث

### خامسا: اختبار التهشيم للخبث:

جدول 12. يبين نتائج اختبار التهشيم لركام الخبث

| مقاس الركام               | (10-14) mm | (10-14) mm |
|---------------------------|------------|------------|
| الحمل المسلط              | 400kn      | 400kn      |
| وزن العينة                | 3880g      | 3440g      |
| وزن المحجوز على المنخل 8  | 3220g      | 3000g      |
| وزن العابر خلال المنخل 8  | 660g       | 440g       |
| نسبة العابر خلال المنخل 8 | 17.01      | 12.7907    |
| المتوسط %                 | 14.9%      |            |

### سادسا: اختبار الصدم لركام الخبث:

جدول 13. يبين نتائج اختبار الصدم

| مقاس الركام              | (10-14) mm | (10-14) mm |
|--------------------------|------------|------------|
| وزن العينة               | 542.83     | 600        |
| وزن المحجوز على المنخل 8 | 503.34     | 549.8      |
| وزن العابر خلال المنخل 8 | 39.49      | 50.2       |
| نسبة الفاقد %            | 7.27       | 8.37       |
| المتوسط %                | 7.82       |            |

### سابعاً: اختبار لوس أنجلس للركام الخشن:

جدول 14. يبين التدرج المستخدم في اختبار لوس أنجلس

| sieve size<br>مقاس المنخل (mm)      | Grading and weight of sample |       |       |       |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
|                                     | A                            | B     | C     | D     |
| 37.5-25                             | 1250                         | -     | -     | -     |
| 25-19                               | 1250                         | -     | -     | -     |
| 19-12.5                             | 1250                         | 2500  | -     | -     |
| 12.5-9.5                            | 1250                         | 2500  | -     | -     |
| 9.5-6.3                             | -                            | -     | 2500  | -     |
| 6.3-4.75                            | -                            | -     | 2500  | -     |
| 4.75-2.36                           | -                            | -     | -     | 5000  |
| TOTAL<br>وزن العينة                 | 5000g                        | 5000g | 5000g | 5000g |
| NO OF BALLS<br>عدد الكرات           | 12                           | 11    | 8     | 6     |
| TOTAL REVOLUTION<br>عدد لفات الجهاز | 500                          | 500   | 500   | 500   |

جداول 15. يبين نتائج اختبار لوس أنجلس

| GRADING NO                  | B      |
|-----------------------------|--------|
| نوع التدرج                  |        |
| وزن العينة الجافة           | 5000   |
| وزن المتبقي على منخل رقم 12 | 4085.5 |
| وزن المار من منخل رقم 12    | 914.5  |
| نسبة التآكل %               | 18.29  |
| المتوسط %                   | 18.29  |

## ثامنا: اختبار الهبوط:


جدول 16. يبين نتائج اختبار الهبوط

| نوع الخلطة | قيمة الهبوط (مم) | قوام الخرسانة بالموصفات                                      |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| C15        | 70               | قوام الخرسانة يكون جافا إذا كان الهبوط من صفر - 20 ملم، قوام |
| C25        | 80               | الخرسانة يكون صلبا إذا كان الهبوط من 10 - 40 ملم،            |
| C30        | 80               | قوام الخرسانة يكون لدن إذا كان الهبوط من 30 - 120 ملم،       |
| C35        | 100              | قوام الخرسانة يكون مبللة إذا كان الهبوط 100 - 200 ملم،       |
| C40        | 90               | قوام الخرسانة يكون رخوة إذا كان الهبوط 180 - 220 ملم.        |
| C45        | 80               |                                                              |

## تاسعا: مقاومة الضغط بعد 7 أيام و28 يوم:

جدول 17. يبين نتائج مقاومة الضغط

| اسم الخلطة | مقاومة الضغط بعد 7 أيام |              |              |         | مقاومة الضغط بعد 28 أيام |              |              |         |      |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------|--------------|--------------|---------|------|
|            | مكعب رقم (1)            | مكعب رقم (2) | مكعب رقم (3) | المتوسط | مكعب رقم (1)             | مكعب رقم (2) | مكعب رقم (3) | المتوسط |      |
| C15        | 20                      | 22.2         | 18.3         | 20.2    | 26.3                     | 25.6         | 24.6         | 25.5    | %170 |
| C25        | 28.5                    | 29.5         | 29           | 29      | 39.2                     | 40.5         | 37.5         | 39.1    | %156 |
| C30        | 27.6                    | 27.7         | 27.2         | 27.5    | 33.1                     | 36.2         | 35.7         | 35      | %116 |
| C35        | 25.3                    | 24.8         | 27.6         | 25.9    | 31.6                     | 31.8         | 31.9         | 31.8    | %90  |
| C40        | 36                      | 33.2         | 35.6         | 34.9    | 38.2                     | 42           | 35.6         | 38.6    | %96  |
| C45        | 33.6                    | 33.1         | 32.7         | 33.1    | 39.1                     | 37.7         | 38.6         | 38.5    | %85  |



شكل 8 يوضح مقاومة الضغط بعد 7 أيام و 28 يوم  
خلاصة الاختبارات الفيزيائية للخبث:

جدول 19. يبين خلاصة نتائج الاختبارات

| نتائج دراسات سابقة           |                       |                        | المواصفات                                 | حدود المواصفة للركام % | النتيجة للخبث % | نوع الاختبار                                         |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ركام طبيعي مصراتة السويح [8] | خبث مصنع مصراتة % [9] | خبث مصنع مصراتة % [10] |                                           |                        |                 |                                                      |
| 2.648                        | 3.56                  | 3.13                   | المواصفات الفنية العامة لإنشاء ورصف الطرق | 3.10- 2.23             | 3.19            | الوزن النوعي الظاهري مقاس الركام: (20-10) مم         |
| 3.021                        | 1.03                  | 1.7                    |                                           | 2.5                    | 3.051           | نسبة الامتصاص مقاس الركام: (20-10) مم                |
| 2.667                        | -                     | 3.08                   | المستند الرابع                            | 3.10- 2.23             | 3.198           | الوزن النوعي الظاهري مقاس الركام: (10-3) مم          |
| 3.31                         | -                     | 2.5                    |                                           | 2.5                    | 3.502           | نسبة الامتصاص مقاس الركام: (10-3) مم                 |
| -                            | -                     | -                      | المستند الرابع                            | 3.10- 2.23             | 2.909           | الوزن النوعي الظاهري مقاس الركام: (0.6) – (0.075) مم |
| -                            | -                     | -                      |                                           | 2.5                    | 3.007           | نسبة الامتصاص مقاس الركام: (0.6) – (0.075) مم        |
| 25.47                        | 11.2                  | 16                     | المواصفات القياسية البريطانية             | 40                     | 18.29           | اختبار لوس انجلس                                     |
| 16.31                        | -                     | 20                     |                                           | 25                     | 14.9            | اختبار التهشيم                                       |
| 28.78                        | 10.86                 | 11.85                  |                                           | 30                     | 7.82            | اختبار الصدم                                         |

#### 4. المناقشة والاستنتاجات

من خلال نتائج هذا البحث فإن الخبث الناتج من صناعة الحديد بمصنع مصراتة يتكون أغلبه من ثلاث مكونات أساسية وهي : ثاني أكسيد الكالسيوم (بيروكسيد الكالسيوم) و أكاسيد الحديد و ثنائي أكسيد السيليكون (السليكا)،

وأكسيد المغنيسيوم بالإضافة الي أربعة مكونات ثانوية وهي أكسيد المنغنيز و أكسيد الالمونيوم والفسفور، وهو ما يتطابق مع الدراسات السابقة [9]، [10].

أما بالنسبة للاختبارات الفيزيائية للخبث فقد أوضحت الدراسة عديد النتائج الجديرة بالمتابعة وزيادة التعمق والتقصي حولها وحول أسبابها وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة أن نسبة الامتصاص لركام الخبث تتجاوز معدل 3% وهي نتائج فريدة من نوعها كونها اختلفت عن دراسات سابقة والتي لم تصل الي هذا الرقم وهو ما يلزم علي الباحثين التوسع في دراسة الامتصاص وأسباب الاختلاف في هذه النتائج، كما اتضح أن مقاومة البري لركام الخبث جيدة وهي أعلى من مقاومة البري للركام الطبيعي، كما استنتجنا أن ركام الخبث مقاومته عالية للصدم والتهشيم، كما استنتجنا أن الوزن النوعي للخبث أكبر من الوزن النوعي للركام الطبيعي وقد يرجع ذلك لوجود عنصر الحديد في الخبث مما يكسبه وزنا أثقل.

أما بخصوص التدرج الحبيبي للخبث الناعم والخشن فقد كان في الخلطات مثاليا ومطابقا للمواصفات حيث ثم فصل الخبث وفقا للحجم ومن ثم اخذت الكميات من كل حجم بعناية وفقا للمواصفات وهو ما يفسر التطابق الدقيق في التدرج الحبيبي وفقا للمواصفات، وهو ما ينطبق علي كمية المياه والاسمنت.

أما بالنسبة لاختبار الهبوط لتحديد قوام الخلطات الخرسانية المنفدة فقد كان نوع الهبوط مثالي متناسق وتراوحت قيمته لاختلاف الخلطات بين ال70 ملم وبين ال100 ملم وهو ما يعني ان الخرسانة لدنة ومحتواها المائي مناسب.

اما بخصوص مقاومة الخرسانة للضغط فقد توصلنا الي نتائج مميزة حيث استنتجنا أن استخدام الخبث يقلل كمية الاسمنت اللازمة لنفس الرتبة فقد وجدنا أن استخدام الخبث في الخرسانة الاسمنتية كبديل للركام في خلطات قياسية مصممة مسبقا للركام الطبيعي يعطي نتائج تفوق الخلطات التصميمية مما قد يعني أن استخدام الخبث كبديل للركام يخفض من كمية الاسمنت في الخلطة الاسمنتية مما يعني أنه ممتاز من الناحية الاقتصادية ويخفض التكلفة وهنا نوصي الباحثين بدراسة هذا الجانب، كما استنتجنا أن مقاومة الضغط للخلطة الخرسانية تزداد كلما كان التصميم لمقاومة ضغط اقل وبالعكس تقل كلما كان التصميم لمقاومة ضغط أعلى.

ومن كل ما سبق نستنتج أن الخبث بديل مناسب للركام الطبيعي لاستخدامه في خرسانة الرصف الصلب.

#### التوصيات:

من خلال نتائج البحث والاطلاع نوصي بما يلي:

1. الاهتمام باستخدام الخبث وزيادة الدراسة في هذا المجال والتشجيع على استخدامه.
2. يوصي باستخدام الخبث في الرصف الصلب بسبب مقاومته الجيدة للبري والصدم والتهشيم.

3. توسيع الدراسة لتشمل التأثير الكيميائي لركام الخبث على مكونات خرسانة الرصف الصلب.
4. عمل دراسة مستقبلية تخص الناحية الاقتصادية عند استعمال خبث أفران القوس الكهربائي في خرسانة الرصف الصلب.
5. نوصي الباحثون على دراسة نسبة الامتصاص للخبث بشكل أكبر وأوسع ومحاولة الوقوف على أسباب الاختلاف للامتصاص في الخبث.
6. نوصي بدراسة العلاقة بين استخدام الخبث وكمية الاسمنت اللازمة للخلطات الخرسانية ذات الرتب المحددة.
7. نوصي بدراسة الجانب الاقتصادي لاستخدام الخبث في الخلطات الاسمنتية.

### الشكر والتقدير

نشكر كل من ساعدنا على إتمام هذا المشروع وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا المشروع ونخص بالذكر:

د. أبوبكر الغنيمي - رئيس إدارة البحث والتطوير بمجمع الحديد والصلب

م. عبد السلام البهلول - مشرف معمل التحليل بمجمع الحديد والصلب

أ. أحمد عامر - مدير الشركة العامة للطرق والجسور بمصراته

م. رمضان أبودبوس - مشرف معمل الشركة العامة للطرق والجسور

م. عبد السلام أبوسته و م. عبد الهادي بن غريبة - شركة الرباط

م. عبد العاطي سليم - شركة المنتهى

العاملين بشركة الموقع للاختبارات الهندسية

### المراجع

- [1] المواصفات الفنية العامة لأتشاء ورصف الطرق (المستند الأول والثاني والثالث والرابع للشركة العامة للطرق والجسور).
- [2] منشور مختبر المراقبة والجودة - الشركة الليبية للحديد والصلب/مصراته.
- [3] Mahmoud Ameri, Saeid Hesami, Hadi, Golia, Laboratory evaluation of warm mix asphalt mixtures containing electric arc furnace (EAF) steel slag, (Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Narmak, Tehran, Iran, 2013).
- [4] محمد محمد الغويل وآخرون، دراسة تأثير مادتي الغبار والخبث الناتج من مصنع الحديد والصلب بمدينة مصراته على الخرسانة، كلية العلوم التقنية، مصراته، 2017.
- [5] محمد إبراهيم فكرون وآخرون، دراسة تأثير استخدام خبث أفران القوس الكهربائي بمجمع الحديد والصلب بمصراته كركام خشن في الخرسانة، كلية الهندسة، جامعة مصراته، 2015.
- [6] الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد (ASTM). American Society For Testing and Materials.
- [7] المواصفات القياسية البريطانية BS 812 part 110-1990 British Standards.
- [8] أسعيد عبدالعالي جابر وآخرون، دراسة بعض خصائص الركام في المنطقة الغربية والوسطى ومقارنتها بالمواصفات الليبية، المعهد العالي للمهن الشاملة، مصراته، 2013.
- [9] أم. عطية محسن الضلعة وآخرون، دراسة بعض الخواص الفيزيائية للخبث الناتج من صناعة الحديد والصلب من مصنع مصراته، كلية العلوم التقنية، مصراته، 2018.

[10] أ.م. عطية محسن الضلعة وآخرون، دراسة استخدام الخبث الناتج من صناعة الحديد والصلب وفترات زمنية مختلفة كبديل كامل لركام في الخلطة الإسفلتية، كلية العلوم التقنية، مصراتة، 2019.

Atia Eldulaa, Road Rehabilitation and Maintenance Cost Analysis Caused by Overload of [11]  
Benghazi Street in Misurata City, (Sebelas Maret University) (UNS), SOLO, INDONESIA, 2015).

## Study of the Use of Electric Arc Furnace Slag in Iron and Steel Complex as an Alternative to Aggregates in Cement Concrete (Paving Concrete)

Atia Eldulaa<sup>1,\*</sup>, Mahmoud Alzailek<sup>2</sup>, Ali Dauka<sup>3</sup>

<sup>1</sup>College of Technical Sciences, Misurata University, [ateiam@yahoo.com](mailto:ateiam@yahoo.com)

<sup>2</sup>College of Technical Sciences, Misurata University, [losd.2030@gmail.com](mailto:losd.2030@gmail.com)

<sup>3</sup>College of Technical Sciences, Misurata University, [atia@lfsd.org.ly](mailto:atia@lfsd.org.ly)

### ABSTRACT

#### Keywords:

Hard paving.

Slag.

Cement mix.

Infrastructure.

Civil Engineering.

Sustainable development.

The study examined the effect of using electric arc furnace slag in the Iron and Steel Factory in Misurata on the properties of cement concrete (paving concrete), using slag as a complete substitute for the coarse and fine natural aggregates used in concrete. and 100% slag instead of natural aggregate, the main reasons for our study To take advantage of the large quantities of slag produced from the iron and steel industry in the Misurata, at 2.9 million tons, with an increase rate of approximately 2.9 million tons. 100,000 tons per year, we are trying to provide an alternative to natural aggregates that stops the depletion of natural resources (SDGs). As for the research methodology, we first collected slag samples, then carried out crushing and grading with sieves, then carried out mechanical and physical tests, and then prepared cement mixtures of different grades:(C15, C25, C30, C35, C40, C45). In this study, we reached several results, the most important of which are, The slag is highly absorbent and the corrosion resistance of the slag is high. We also observed an increase in pressure resistance compared to the designed grade, especially in the smaller grades. We also noted that the specific weight of slag is greater than the specific weight of natural aggregates, and this may be due to the presence of iron in the slag, which increases its weight. Through these and other results, we recommend the use of slag in solid paving.

\*Corresponding Author Email: [ateiam@yahoo.com](mailto:ateiam@yahoo.com)